

نام محصول: سوپر طلایی						
گچ برداخت						
مشخصات فنی						
مقدار اندازه گیری شده	مقدار استاندارد	واحد اندازه گیری	روش آزمون و استاندارد مربوطه	ویژگی	ردیف	کد محصول: SG3002
88/سفید*	*	%	بصری/دستگاه	سفیدی	1	
0	0	میکرون 1180	مانده روی الک-حداکثر INSO 12015-1	دانه بندی	2	
0	*	میکرون 500				
0	*	میکرون 350				
0.1	*	میکرون 150				
1.5	*	میکرون 75				
10	7-12	دقیقه	INSO 12015-1	زمان گیریش اولیه	3	
25	30 ≥	دقیقه	INSO 12015-1	زمان گیریش ثانویه	4	
4	2 ≤	مگاباسکال	INSO 12015-1	مقاومت خمشی	5	
9.5	6 ≤	مگاباسکال	INSO 12015-1	مقاومت فشاری	6	
1050	*	کیلوگرم بر متر مکعب	INSO 12015-1	چگال خشک	7	



داده های جدول فنی در شرایط استاندارد بیان شده است و میتواند در شرایط مختلف کارگاهی و با توجه به سطح زیر کار تغییراتی داشته باشد.

## نکات، جزئیات و ویژگی ها

- با علامت کاربرد استاندارد ملی 1-12015 INSO و در طبقه A3، و مطابق با استاندارد بین المللی EN13279-1
- مناسب جهت پرداخت
- دارای زمان گیرش مناسب
- مقاومت زیاد
- چسبندگی بسیار زیاد

جدول میزان مصرف (ضخامت اجرا 1 میلی متر)

میزان مصرف در هر متر مربع	میزان پوشش دهنده از هر کیسه	میزان پوشش دهنده از هر تون
1.25 کیلوگرم	20 متر مربع	800 متر مربع

میزان مصرف تقریبی بوده و با توجه به جنس سطح زیر کار میتواند تغییراتی داشته باشد.

تمامی اطلاعات مبتنی بر دانش فنی و استانداردهای موجود و در شرایط محیطی استاندارد به دست آمده وارائه شده است. خط مشی و استراتژی سازمانی شرکت سپیدگچ ساوه در راستای تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصولات بوده و در این راستا، شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد تا در هر زمان نسبت به تغییر داده های فنی اقدام نماید. در صورت هر گونه تغییر در مشخصات فنی داده های از پیش منتشر شده فاقد اعتبار بوده و داده های جدید از طریق ویسیات شرکت در اختیار شما قرارداده می شود. بدیهی است تعهد این شرکت محدود به استفاده صحیح از محصول در شرایط مناسب محیطی منطبق بر استانداردها و دستورالعمل های منتشره میباشد. لازم به ذکر است تمامی دانش فنی مهندسی، استانداردها و طریقه استفاده در این برکه گنجانده نشده و مجریان موظف به بکارگیری همه دستورات فنی اجرایی به صورت جداگانه می باشند.