

الخرسانة التصالحية

يمكن تنفيذ الخرسانة التصالحية على جميع الأسطح الخرسانية والأسمنتية والهياكل الخرسانية. يوصى باستخدام هذا المنتج على أسطح معرضة للأمطار الشديدة كطلاء نهائي.

الإعداد و طريقة الاستعمال

قم بخلط ١٠ كجم من المنتج مع ٣-٢/٥ كجم لتر ماء و قم بمزجها بخلط يدوي بسرعة منخفضة و انتظر لمدة ٣-٢ دقائق حتى ينقع الملاط تمامًا ثم خلط المنتج مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة أو دقيقتين حتى يصبح الخليط جاهزًا للاستخدام.

الملاحظات الهامة

- لا تستخدم في درجات حرارة أقل من ٥ درجات مئوية.
- يجب أن يكون سطح العمل خالياً من أي ملوثات مثل الغبار أو الزيت وغيرها.
- لا يضاف أي مواد مضافة مثل الأسمنت والجير وغيرها.
- يجب ألا يكون سطح الركيزة رطباً جداً أو جافاً.
- يجب استخدام الشبكات الشبكية على الأسطح غير المتجانسة.
- إذا كنت بحاجة إلى سمك يزيد عن ٢ سم، فيجب أن يتم التنفيذ في عدة مراحل.

المعلومات التقنية

- تكون كمية الاستعمال ١٤ كجم إزاء كل من ١ مم بسماكة ١ سم.
- وقت الاستهلاك الأمثل هو ٣٠-٤٥ دقيقة
- تم تصنيف الحريق لهذا المنتج في الفئة الأولى وفقاً للمعايير الدولية .
- تاريخ الاستهلاك هو ٦ أشهر بعد الإنتاج ويمكن استخدامه حتى ٦ أيام بعد فتح الكيس.

التغليف

يتم تغليف هذا المنتج في أكياس ورقية ٢٥ كجم. يحفظ الكيس في مكان جلف وبعيدا عن الماء والرطوبة. يجب ألا يزيد الحد الأقصى لترتيب الأكياس فوق بعضها البعض عن ٩ أكياس.

وقت الاستخدام الأمثل	٣٠-٤٥ دقيقة
مقاومة الانحناء والضغط	1N/mm2
الاستهلاك لكل متر مربع	١٤ كجم
	4N/mm2

العنوان: أتوستراد رسالت، بعد جسر سيدخندان، شارع الشهيد كابل، نهاية شارع محمودي، زقاق سييد، مبنى سييد كج ساوه

الرمز البريدي: ١٦٢١٦٧٦٧٥٧، الهاتف ٠٢١-٨٤٠٦٦، الفاكس: ٠٢١-٨٨٤٦٩٦٥١