

جوينت فيلر (ملاط تصالحي)

جبس خاص لملاء الفواصل بين الألواح المطلية بالجبس (حائط الجبس). هذا المنتج هو نوع من جبس خاص مع مواد مضافة ويستخدم لإملاء الشقوق بين الألواح المطلية بالجبس وزوايا الاتصال.

الإعداد و طريقة الاستعمال

- لإعداد ملاط تصالحي يتم خلط ٥ كجم من مسحوق الملاط بـ ٣ لتر ماء على الترتيب التالي:
- صب الماء داخل دلو نظيف ومناسب وأضف مسحوق المعجون بهدوء و بشكل رش.
- انتظر لمدة ٢ إلى ٣ دقائق ليتمص الماء بواسطة المسحوق و يصبح بشكل عجين.
- خلط العجين بخلاط كهربائي منخفض السرعة للحصول على ملاط متجانس وجاهز للاستخدام.
- يتم تنفيذ الملاط المحضر بواسطة الكشط في شكل طبقة رقيقة على الشقوق المطلوبة.

الملاحظات الهامة

- لا يستخدم في درجات حرارة أقل من ٥ درجات مئوية.
- يجب أن يكون سطح العمل خاليا من أي ملوثات مثل الغبار أو الزيت وغيرها.
- لا يضاف أي مواد مضافة مثل الأسمنت والجير وغيرها.
- يجب أن تكون أدوات العمل والأواني المستخدمة للخليط نظيفة تماما.
- يجب ألا يكون سطح الركيزة رطبًا جدًا أو جافًا.
- يجب عدم تعريض سطح العمل لأشعة الشمس المباشرة أو هبوب الرياح الشديدة.

المعلومات التقنية

- وقت الاستهلاك الأمثل هو ٥٠-٤٠ دقيقة .
- وقت التصلب النهائي ٩٠-٨٠ دقيقة.
- تم تصنيف الحريق لهذا المنتج في فئة A1 وفقًا للمعايير الدولية .
- تاريخ الاستهلاك هو ٦ أشهر بعد الإنتاج ويمكن استخدامه حتى ٦ أيام بعد فتح الكيس.

التغليف

- يتم تغليف هذا المنتج في أكياس ورقية ١٥ كجم.
- يحفظ الكيس في مكان جاف وبعيدا عن الماء والرطوبة.
- يجب ألا يزيد الحد الأقصى لترتيب الأكياس فوق بعضها البعض عن ٩ أكياس.

وقت الأداء	٥٠ دقيقة
التصلب النهائي	٩٠-٨٠ دقيقة
الاستهلاك لكل متر مربع (الساكة ٢ مللمتر)	٢ كجم

العنوان: أتوستراد رسالت، بعد جسر سيدخندان، شارع الشهيد كابل، نهاية شارع محمودي، زقاق سبيد، مبنى سبيد كج ساوه

الرمز البريدي: ١٦٢١٦٧٦٧٥٧، الهاتف ٨٤٠٦٦-٠٢١، الفاكس: ٠٢١-٨٨٤٦٩٦٥١