

سبيد كج ساوه

ساتين (الطلاء)

يمكن تنفيذ جبس ساتين كطلاء نهائي أو للتنشيط على الأسطح المخصصة، جدران الجبس و ورق الجبس. يكون السطح الذي تم إنشاؤه باستخدام هذا المنتج مستويا للغاية ومصقول.

الإعداد و طريقة الاستعمال

أضف ١٠ كجم من المنتج إلى ٦/٥-٧ لتر ماء في إناء نظيف تماما و انتظر ٥-٣ دقائق حتى ينقع الملاط تمامًا، ثم خلط الملاط بخلاط كهربائي (بسرعة منخفضة) حتى الحصول على ملاط متجانس (يجب أن يكون الخليط متجانسا تماما)

الملاحظات الهامة

- لا يستخدم في درجات حرارة أقل من ٥ درجات مئوية.
- يجب أن يكون سطح العمل خاليا من أي ملوثات مثل الغبار أو الزيت وغيرها.
- لا يضاف أي مواد مضافة مثل الأسمنت والجير وغيرها.
- في الأسطح غير المتجانسة، يستخدم شبكات شبكية .
- يجب ألا يكون سطح الركيزة رطبًا جدًا أو جافًا.
- يجب عدم تعرض سطح العمل في أشعة الشمس المباشرة أو هبوب الرياح الشديدة.

المعلومات التقنية

- كمية الاستهلاك إزاء كل ١ مم بسماكة ٢ مللمتر هي ١-٢ كجم.
- وقت التصلب الأولي ٧٠ دقيقة.
- وقت التصلب النهائي ١٢٠ دقيقة.
- تم تصنيف الحريق لهذا المنتج في فئة A1 وفقًا للمعايير الدولية .
- تاريخ الاستهلاك هو ٦ أشهر بعد تاريخ الإنتاج و يمكن استخدامه بعد فتح الكيس لمدة ٦ أيام.

التغليف

- يتم تغليف هذا المنتج في أكياس ورقية ٣٠ كجم من ADSTAR.
- تحفظ الأكياس في مكان جاف وبعيدا عن الرطوبة.
- يجب ألا يزيد الحد الأقصى لترتيب الأكياس فوق بعضها البعض عن ٩ أكياس.

٧٠ دقيقة	التصلب الأولي
١٢٠ دقيقة	التصلب النهائي
٢-١ كجم	الاستهلاك في كل من متر مربع (سماكة ٢ مللمتر)

العنوان: أتوستراد رسالت، بعد جسر سيدخندان، شارع الشهيد كابل، نهاية شارع محمودي، زقاق سبيد، مبنى سبيد كج ساوه

الرمز البريدي: ١٦٢١٦٧٦٧٥٧، الهاتف ٠٢١-٨٤٠٦٦، الفاكس: ٠٢١-٨٨٤٦٩٦٥١

