

سبيد كج ساوه

أسمنت الرش

يمكن تنفيذ أسمنت الرش على كافة الأسطح الخرسانية، الطوب، الصلصال، سيبوركس و 3D الصفحية و إلخ في مرحلة واحدة أو مرحلتين.
قد تتطلب الأسطح المصقولة جدا أو التي تمتص الماء تحضيرًا مسبقًا. يوصى باستخدام هذا المنتج على الأسطح المعرضة للأمطار الغزيرة كطلاء نهائي.

الإعداد و طريقة الاستعمال

- استخدام سبائك الكروم و بروفيل الزاوية لتسوية الجدران.
- رش الملاط بالتساوي من مسافة 20-10 سم على الحائط بين الكروم.
- طلي الأسمنت على مرحلتين بفاصل زمني مناسب.
- استخدام مجرفة إسفنجية لاستواء السطح.
- عند الحاجة إلى السماكة أكثر من 2,5 سم ، فيجب أن يتم الرش بعدة خطوات.

الملاحظات الهامة

- لا يستخدم في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية.
- يجب أن يكون سطح العمل خاليا من أي ملوثات مثل الغبار أو الزيت وغيرها.
- لا يضاف أي مواد مضافة مثل الأسمنت والجير وغيرها.
- في الأسطح غير المتجانسة، يستخدم شبكات شبكية .
- يجب ألا يكون سطح الركيزة رطبًا جدًا أو جافًا.
- يجب عدم تعرض سطح العمل في أشعة الشمس المباشرة أو هبوب الرياح الشديدة.

المعلومات التقنية

- كمية الاستهلاك إزاء كل 1 مم ، 13 كجم.
- وقت الاستهلاك الأمثل 120-60 دقيقة.
- تم تصنيف الحريق لهذا المنتج في فئة A1 وفقًا للمعايير الدولية .
- تاريخ الاستهلاك هو 12 شهرًا بعد تاريخ الإنتاج .

التغليف

- يتم تغليف هذا المنتج في أكياس ورقية 40 كجم من مصفح.
- تحفظ الأكياس في مكان جاف وبعيدا عن الرطوبة.
- يجب ألا يزيد الحد الأقصى لترتيب الأكياس فوق بعضها البعض عن 9 أكياس.

وقت الاستهلاك الأمثل	وقت الاستهلاك الأمثل
مقاومة الانحناء والضغط	1.N/mm2
	4.N/mm2
الاستهلاك في كل من متر مربع	13 كجم

العنوان: أتوستراد رسالت، بعد جسر سيدخندان، شارع الشهيد كابل، نهاية شارع محمودي، زقاق سبيد، مبنى سبيد كج ساوه

الرمز البريدي: ١٦٢١٦٧٦٧٥٧، الهاتف ٠٦٦-٨٤٠٦٦، الفاكس: ٠٢١-٨٨٤٦٩٦٥١

