

سبيد كج ساوه

رغوة الرقائق (فوم جيبس)

يستخدم جيبس رغوة الرقائق كطبقة على الرغوة لمنع التشقق وتقليل آثار العارضة، ومن حيث التحبيب فهو أنعم من الجيبس العادي ووقت تصلبه أطول، لذلك يمنح وقتا كافيا للأستاذ المهني للاستخدام الأمثل .

الإعداد و طريقة الاستعمال

أضف ١٠ كجم من المنتج إلى ٧,٥-٨ لتر ماء في إناء نظيف وانتظر لمدة ٢-٣ دقائق لينقع الملاط تماما ثم خلط الملاط بخلاط كهربائي للحصول على ملاط متجانس.

الملاحظات الهامة

- لا يستخدم في درجات حرارة أقل من ٥ درجات مئوية.
- يجب أن يكون سطح العمل خاليا من أي ملوثات مثل الغبار أو الزيت وغيرها.
- لا يضاف أي مواد مضافة مثل الأسمنت والجير وغيرها.
- في الأسطح غير المتجانسة، يستخدم شبكات شبكية.
- يجب ألا يكون سطح الركييزة رطبًا جدًا أو جافًا.
- يجب عدم تعريض سطح العمل في أشعة الشمس المباشرة أو هبوب الرياح الشديدة.

المعلومات التقنية

- كمية الاستهلاك ٣ كجم إزاء كل من ١ مم بسماكة ٣ ملمتر.
- وقت التصلب الأولي ١٥-١٢ دقيقة.
- وقت التصلب النهائي ٣٥-٣٠ دقيقة.
- تم تصنيف الحريق لهذا المنتج في فئة A1 وفقًا للمعايير الدولية.
- تاريخ الاستهلاك هو ٦ أشهر بعد تاريخ الإنتاج ويمكن استخدامه حتى ٦ أيام بعد فتح الكيس.

التغليف

- يتم تغليف هذا المنتج في أكياس ورقية ٣٠ كجم من ADSTAR.
- تحفظ الأكياس في مكان جاف وبعيدا عن الرطوبة.
- يجب ألا يزيد الحد الأقصى لترتيب الأكياس فوق بعضها البعض عن ٩ أكياس.

التصلب الأولي	١٥-١٢ دقيقة
التصلب النهائي	٣٥-٣٠ دقيقة
الاستهلاك في كل من متر مربع (سماكة ٣ ملم)	٣ كجم

العنوان: أتوستراد رسالت، بعد جسر سيدخندان، شارع الشهيد كابل، نهاية شارع محمودي، زقاق سبيد، مبنى سبيد كج ساوه

الرمز البريدي: ١٦٢١٦٧٦٧٥٧، الهاتف ٨٤٠٦٦-٠٢١، الفاكس: ٠٢١-٨٨٤٦٩٦٥١

