

سبيد كج ساوه

مسحوق الترابط

مسحوق خاص لملء الشقوق بين الأرضيات والجدران الطبيعية والاصطناعية. يستخدم مسحوق الترابط لملء الشقوق بين البلاط والسيراميك والحجر الطبيعي بمسافة صغيرة أو متوسطة من ١-٦ مم. الإعداد و طريقة الاستعمال

أضف ١٠ كجم من المنتج إلى ٣/٨ إلى ٣/٥ لتر ماء في إناء نظيف تماما و اخلطها بخلاط كهربائي (بسرعة منخفضة) للحصول على خليط عجين. انتظر ٥-٣ دقائق حتى ينقع الملاط تمامًا، ثم خلط مرة أخرى لمدة ٢-١ دقيقة حتى يتجانس الخليط.

الملاحظات الهامة

- لا يستخدم في درجات حرارة أقل من ٥ درجات مئوية.
- يجب أن يكون سطح العمل خاليا من أي ملوثات مثل الغبار أو الزيت وغيرها.
- لا يضاف أي مواد مضافة مثل الأسمنت والجير وغيرها.
- يجب ألا يكون سطح الركيزة رطبًا جدًا أو جافًا.
- بعد ٣٠-١٥ دقيقة نظف سطح العمل برغوة مبللة.

المعلومات التقنية

- كمية استهلاك إزاء شقوق ٣ مم لكل متر مربع هي ٠,٥ كجم.
- وقت الاستهلاك الأمثل هو ٩٠ دقيقة.
- وقت التجفيف للمرور بها ٢٤ ساعة.
- تم تصنيف الحريق لهذا المنتج في فئة A1 وفقًا للمعايير الدولية.
- تاريخ الاستهلاك هو ١٢ شهرا بعد تاريخ الإنتاج.

التغليف

- يتم تغليف هذا المنتج في أكياس ورقية ٥ و ٢٠ كجم.
- يحفظ الكيس في مكان جاف وبعيدا عن الرطوبة.
- يجب ألا يزيد الحد الأقصى لترتيب الأكياس فوق بعضها البعض عن ٩ أكياس.

السلامة والصحة

في حالة ملامسة العينين، اغسل العينين على الفور.
يوصى باستخدام القفازات والقناع عند العمل.

وقت الأداء	٩٠ دقيقة
مقاومة الانحناء والضغط	٣ N/mm ²
	١٠ N/mm ²
الاستهلاك لكل متر مربع	١/٥ - ٢/٥ كجم

العنوان: أتوستراد رسالت، بعد جسر سيدخندان، شارع الشهيد كابل، نهاية شارع محمودي، زقاق سبيد، مبنى سبيد كج ساوه
الرمز البريدي: ١٦٢١٦٧٦٧٥٧، الهاتف ٠٢١-٨٤٠٦٦، الفاكس: ٠٢١-٨٨٤٦٩٦٥١