

سبيد كج ساوه

غراء هبلكس

غراء هبلكس للصلق الكتل الخفيفة الغازية و CLC في المبني.

الإعداد و طريقة الاستعمال

أضف ١٠ كجم من المنتج إلى ٣- ٢/٥ لتر ماء و اخلطه بخلاط كهربائي بسرعة منخفضة و انتظر ٤-٢ دقائق حتى ينقع الملاط تمامًا، ثم خلط مرة أخرى لمدة ٢-١ دقيقة حتى الحصول على خليط متجانس للاستخدام. قم بتنفيذ الملاط بواسطة مجرفة مشط خاص بشكل متجانس على السطح المطلوب.

الملاحظات الهامة

- لا يستخدم في درجات حرارة أقل من ٥ درجات مئوية.
- يجب أن يكون سطح العمل خاليا من أي ملوثات مثل الغبار أو الزيت وغيرها.
- لا يضاف أي مواد مضافة مثل الأسمنت والجير وغيرها.
- يجب ألا يكون سطح الركيزة رطبًا جدًا أو جافًا.

المعلومات التقنية

- كمية استهلاك في كتل ٢٠×٢٠×٥٠ هي ٥-٨ كجم.
- كمية استهلاك في كتل ٢٠×٢٠×٧٠ هي ٥-٧ كجم.
- كمية استهلاك في كتل ٣٠×١٥×٥٠ هي ٣-٥ كجم.
- كمية استهلاك في كتل ٣٠×١٥×٧٠ هي ٣-٤ كجم.
- كمية استهلاك في كتل ٣٠×٢٠×٥٠ هي ٤-٦ كجم.
- كمية استهلاك في كتل ٣٠×٢٠×٧٠ هي ٤-٦ كجم.

التغليف

- يتم تغليف هذا المنتج في أكياس ورقية ٢٠ كجم.
- تحفظ الأكياس في مكان جاف وبعيدا عن الرطوبة.
- يجب ألا يزيد الحد الأقصى لترتيب الأكياس فوق بعضها البعض عن ٩ أكياس.

وقت الاستهلاك الأمثل على الكتلة	١٠-٥ دقائق
مقاومة الانحناء والضغط	٥.N/mm2
وقت التجفيف الأولي	١٥٠ دقيقة
قوة الالتصاق	٠,٣.N/mm2

العنوان: أتوستراد رسالت، بعد جسر سيدخندان، شارع الشهيد كابل، نهاية شارع محمودي، زقاق سبيد، مبنى سبيد كج ساوه

الرمز البريدي: ١٦٢١٦٧٦٧٥٧، الهاتف ٠٢١-٨٤٠٦٦، الفاكس: ٠٢١-٨٨٤٦٩٦٥١