

سييد كج ساوه

غراء البلاط

الغراء الخاص لأنواع الأرضيات والجدران الطبيعية والاصطناعية على الحوائط الداخلية والخارجية.
غراء البلاط للصلق البلاط والسيراميك وأنواع الأرضيات والأحجار الطبيعية والاصطناعية على الأرضية والجدار داخل المبنى وخارجه.

الإعداد و طريقة الاستعمال

أضف ١٠ كجم من المنتج إلى ٣-٢ لتر ماء و اخلطه بخلاط كهربائي بسرعة منخفضة و انتظر ٥-٣ دقائق حتى ينقع الملاط تمامًا، ثم خلط مرة أخرى لمدة ٢-١ دقيقة حتى الحصول على خليط متجانس للاستخدام. قم بتنفيذ الملاط بواسطة مجرفة مشط خاص بشكل متجانس على السطح المطلوب. يجب اختيار حجم أسنان مجرفة المشط وفقًا لأبعاد البلاط والسيراميك.

الملاحظات الهامة

- لا يستخدم في درجات حرارة أقل من ٥ درجات مئوية.
- يجب أن يكون سطح العمل خاليًا من أي ملوثات مثل الغبار أو الزيت وغيرها.
- لا يضاف أي مواد مضافة مثل الأسمنت والجير وغيرها.
- يجب ألا يكون سطح الركيزة رطبًا جدًا أو جافًا.
- يجب تنفيذ مراحل اللصق بالغراء بعد تجفيف سطح الركيزة بالكامل.

المعلومات التقنية

- كمية استهلاك ٣-٥ كجم ازاء كل متر مربع.
- وقت استخدام الملاط الأمثل ٣٠-١٥ دقيقة.
- تم تصنيف الحريق لهذا المنتج في فئة A1 وفقًا للمعايير الدولية .
- تاريخ الاستهلاك هو ١٢ شهرًا بعد تاريخ الإنتاج .

التغليف

- يتم تغليف هذا المنتج في أكياس ورقية ٢٠ كجم.
- تحفظ الأكياس في مكان جاف وبعيدا عن الرطوبة.
- يجب ألا يزيد الحد الأقصى لترتيب الأكياس فوق بعضها البعض عن ٩ أكياس.

وقت الاستهلاك الأمثل	١٥-٣٠ دقيقة
مقاومة الانحناء والضغط	٠,١٥N/mm ²
الاستهلاك لكل متر مربع	٢,٥-١,٥ كجم

العنوان: أتوستراد رسالت، بعد جسر سيدخندان، شارع الشهيد كابل، نهاية شارع محمودي، زقاق سييد، مبنى سييد كج ساوه

الرمز البريدي: ١٦٢١٦٧٦٧٥٧، الهاتف ٠٢١-٨٤٠٦٦، الفاكس: ٠٢١-٨٨٤٦٩٦٥١