

جيبتون

جيبس خاص لطلاء الأسطح الخرسانية مع قوة التصاق شديد.
يستخدم جيبس جيبتون لتشطيب الأسطح المستوية والمصقولة الخرسانية و من حيث التحبيب، فهو أنعم من الجبس العادي ووقت تصلبه أطول، لذلك فهو يوفر وقتًا كافيًا للاستخدام الأمثل والتشطيب للأستاذ المهني.

الإعداد و طريقة الاستعمال

أضف ١٠ كجم من المنتج إلى ٧/٥-٨ لتر ماء في إناء نظيف تماما و انتظر ٣-٢ دقائق حتى ينقع الملاط تمامًا، ثم خلط بخلاط كهربائي (بسرعة منخفضة) حتى يتجانس الملاط.

الملاحظات الهامة

- لا يستخدم في درجات حرارة أقل من ٥ درجات مئوية.
- يجب أن يكون سطح العمل خاليا من أي ملوثات مثل الغبار أو الزيت وغيرها.
- لا يضاف أي مواد مضافة مثل الأسمنت والجير وغيرها.
- يجب استخدام الشبكات الشبكية على الأسطح غير المتجانسة
- يجب ألا يكون سطح الركيزة رطبًا جدًا أو جافًا.
- يجب ألا يكون سطح العمل في عرضة أشعة الشمس المباشرة أو الرياح الشديدة.

المعلومات التقنية

- كمية استهلاك إزاء كل ١ مم بسماكة ٣ مللتر هي ٣ كجم.
- وقت التصلب الأولي ١٥-١٢ دقيقة.
- وقت التصلب النهائي ٣٥-٣٠ دقيقة.
- تم تصنيف الحريق لهذا المنتج في فئة A1 وفقًا للمعايير الدولية .
- تاريخ الاستهلاك هو ٦ أشهر بعد تاريخ الإنتاج وبعد فتح الأكياس يمكن استخدامه حتى ٦ أيام.

التغليف

- يتم تغليف هذا المنتج في أكياس ٣٠ كجم من ADSTAR.
- يحفظ الكيس في مكان جاف وبعيدا عن الرطوبة.
- يجب ألا يزيد الحد الأقصى لترتيب الأكياس فوق بعضها البعض عن ٩ أكياس.

السلامة والصحة

في حالة ملامسة العينين، اغسل العيون على الفور.
يوصى باستخدام القفازات والقناع عند العمل.

التصلب الأولي	١٢-١٥ دقيقة
التصلب النهائي	٣٠-٣٥ دقيقة
الاستهلاك لكل متر مربع (سماكة ٣ مللتر)	٣ كجم

العنوان: أتوستراد رسالت، بعد جسر سيدخندان، شارع الشهيد كابل، نهاية شارع محمودي، زقاق سبيد، مبنى سبيد كج ساوه

الرمز البريدي: ١٦٢١٦٧٦٧٥٧، الهاتف ٠٢١-٨٤٠٦٦، الفاكس: ٠٢١-٨٨٤٦٩٦٥١

